




# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Редакция: 4 сентября 2019



## Microloggia

Цементный раствор с наночастицами для пола и стен

### Основные характеристики

---

**Тип продукта:**

Цементное покрытие для внутренних и наружных поверхностей на основе акриловых эмульсий, с наполнителями разных фракций и неорганическими пигментами. Высокая устойчивость к щелочам, превосходное схватывание с обрабатываемой поверхностью. Продукт характеризуется превосходной поверхностной прочностью и стойкостью к истираемости. За счет фиброволокна в основе совместим с использованием системы «теплый пол».\*

**Использование:**

Предназначен для отделки внутренних настенных поверхностей или полов, придает декоративный эффект с высокой художественной ценностью.

### Нанесение

---



**Подготовка поверхностей:**

**Предупреждения и подготовка поверхности.**

**Пол:**

Перед нанесением следует убедиться в том, что выполнены все требования к прочности основания. Произвести, при необходимости, ремонт конструкций и устранить трещины перед нанесением MICROLOGGIA.

При наличии пятен грязи, масла или продуктов с антипригарным покрытием воздействовать на основание механически или с помощью специальных моющих средства (на основе аммиака или соляной кислоты). Аккуратно удалить их перед тем, как приступать к следующим этапам.



### Стены:

Тщательно очистить обрабатываемую поверхность (стены и гипсокартон), удаляя все загрязнения с помощью абразивной бумаги. Снять отслоившиеся остатки старой краски и, при необходимости, заштукатурить и выровнять дефекты с помощью подходящего раствора; отшлифовать и очистить поверхности.

После завершения шлифовки устранить возможные следы плесени, очистив щеткой поверхность после ее обработки отбеливателем. Затем нанести один слой антигрибковой пропитки MUFFACID; через 6-8 часов нанести один слой грунтовки MICROPRIMER BI, разбавленного водой в соотношении 1:1. РАСХОД (8 м<sup>2</sup>/л).

## Технические указания по нанесению



### Методы нанесения:

**Инструменты:** шпатель из нержавеющей стали.

**1)** Выполнив необходимые работы по ремонту конструкций и убедившись в отсутствии влажности, нанести на цементные основания один слой грунтовки Microprimer BI (разбавить водой в соотношении 1:1)

**2)** Если после первого слоя основание сохранит свои абсорбирующие свойства, добавить второй слой. В случае, если в качестве основания используются кирпич, мрамор, плитка и керамика, необходимо сделать основание шершавым и нанести один слой грунтовки MICROPRIMER ATTAC, разбавленного водой не более чем на 5%;

**3)** после высыхания грунтовки Microprimer в течение 2/4 часов рекомендуется нанести один слой MICROLOGGIA 5F (волокнустый двухкомпонентный состав), смешанного с MICROPRIMER BI в соотношении 100:27. Смешивать два продукта с помощью смесителя на низкой скорости до получения однородной смеси без комков. Для увеличения толщины, в случае необходимости, можно нанести несколько слоев MICROLOGGIA 5F. Наносить шпателем из нержавеющей стали. (расход 1,2 м<sup>2</sup>/л)

**4)** второй или третий (при необходимости) слой отделочного материала: нанести MICROLOGGIA 3 после полного высыхания первого слоя (приблизительно через 12-24 часов), равномерно распределив продукт с помощью шпателя из нержавеющей стали. Способ приготовления MICROLOGGIA 3: смешать с MICROPRIMER BI в соотношении 100:27. Второй слой можно наносить через 24 часа после первого. Через 72 часа можно нанести два защитных слоя блестящих или матовых полиуретановых покрытий из линейки BELLISSIMA.

**Внимание:** после смешивания может наблюдаться желатинизация продукта или сильная мгновенная вязкость. Подождать 6-7 минут перед нанесением для предотвращения возможных проблем.

Температура нанесения:	от +5 до +35	°C
Относительная влажность нанесения:	< 85%	
Мин. толщина слоя:	0,3	мм
Время высыхания на касание:	18	ч
Повторное нанесение:	через 24	ч
Полное высыхание:	28	дней
Чистка инструментов:	водой	
Время высыхания до эксплуатационной нагрузки:	через 72	ч


## Технические характеристики

Удельный вес:	1,7÷ 2	кг/л
Вязкость:	30 000 ÷ 40 000	cPs
pH:	7-8	
Твердая масса:	81%	
Расход:	1-1,2	кг/м <sup>2</sup>
Цвет:	Серо-белый	
Внешний вид:	Матовый	
Фасовка:	5 - 23	кг
Фракция крупности:	0,3	мм

## Хранение и обращение



Продукт в упакованном закрытом виде, помещенный в сухое прохладное место, может храниться не менее 24 месяцев.



После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Минимальная температура хранения: +5 °C  
Максимальная температура хранения: +30 °C

• При устройстве «теплого пола» рекомендуется использовать систему матов или пленок, чтобы избежать перегрева поверхности пола выше 26 градусов. Рекомендуются аналогичные характеристики, как при устройстве «теплого пола» под паркетную доску.

\* Не наносить MICROLOGGIA на наружные поверхности, если ожидаются осадки в течение 24 часов после нанесения.

• Не наносить MICROLOGGIA при температуре более 35 °C и менее 10 °C.

• На этапах высыхания не допускать воздействия на Microloggia прямых или избыточных потоков воздуха от искусственной вентиляции.

• Не подвергать MICROPRIMER BI воздействию температур менее 5 °C.

• Наносить MICROLOGGIA только на поверхности или основания, полностью очищенные или продутые воздухом и огрунтованные (в случае неочищенных или пористых цементных оснований использовать грунтовку MICROPRIMER BI в качестве адгезионной грунтовки).

• Запрещается добавлять в продукт и раствор какие-либо чужеродные продукты.

• После каждого нанесения MICROLOGGIA последующую обработку можно выполнять только, убедившись в полном высыхании предыдущего слоя.

• Запрещается использовать MICROLOGGIA, если в смеси присутствуют плотные комки, образовавшиеся в результате затвердевания. Не допускать добавления воды или смолы. Утилизация смеси осуществляется в соответствии с действующим в области отходов законодательством.

## Меры предосторожности

---

Для получения информации об обращении с продуктом, а также о правильной утилизации см. Паспорт безопасности.

---

## Предупреждения

---

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, отражает известные нам текущие технические данные. Однако такая информация и рекомендации не могут считаться гарантией для применяющего их лица, поскольку условия применения продукта выходят за пределы нашего непосредственного контроля. Таким образом, рекомендуется убедиться в пригодности продукта для конкретного применения с помощью предварительных проб.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY (Виа Колле-д'Альба-ди-Леванте – 04016 Б-го Сан-Дonato - Сабаудия (провинция Латина) – ИТАЛИЯ)

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Компания сертифицирована BVQI на соответствие стандартам качества UNI EN ISO 9001-2000.**