



ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

КОЛЛЕКЦИЯ

SHIMMER PERLA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Conteplast Colorificio S.r.l. Via Castellana 21, 31050 Vedelago (TV), Italy

Описание продукта

SHIMMER PERLA водоразбавляемая декоративная финишная краска для стен с легким эффектом блеска и отражения света. Экологичная, почти без запаха, можно мыть мягкими мощными средствами и водой.

Характеристики качества

Физич.состояние	Жидкая вязкая эмульсия, легкий сладкий запах.
Удельный вес	1.04 - 1.09 (25°C)
Сухой остаток, по весу	21 - 23 %
Скорость испарения	Медленнее чем эфир
Точка кипения	> 100°C
Плотность паров	Тяжелее воздуха
Вязкость	40000 - 60000 cps (25°C)
(по Брукфильду)	
pH	4.3 - 4.9
Растворимость	Частичная
в воде	
Безопасность	Не принимать внутрь. Хранить вдали от детей. Обратитесь к паспорту безопасности за более детальной информацией.
Срок годности	24 месяца (с дата производства, см.номер партии) при хранении в плотно закрытых банках при температуре от 5 °C до 40 ° C.
Предупреждения	Беречь от замерзания и от длительного прямого солнечного света. Проводить адекватное вентилирование.

Применение

Условия применения

- Область нанесения должна быть чистой и свободной от пыли. Должно быть обеспечено достаточное освещение
- Температура среды и объекта должна быть между 10 °C и 40 °C Объект должен быть сухим.
- Не применять, если содержание влаги на поверхности более 15%.
- Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, плесени, жира, клея, отслоившейся краски, мыла и других посторонних загрязнений
- Для цементных подложек и штукатурки убедитесь, что они отверждались не менее 28 дней
- Закрывайте потолки, полы, двери, окна и другие подобные поверхности подходящей маскировочной пленкой для предотвращения перекрашивания.

Подготовка объекта

Объект должен быть гладким, непористым и подготовлен согласно общим критериям для получения правильной подложки для применения высококачественных водоразбавляемых красок. Заделайте любые трещины и неровности подходящей шпатлевкой. После сушки зашлифуйте и удалите пыль для получения гладкой поверхности. Для сильно поврежденных поверхностей может быть необходимо укрепление армирующей сеткой.

Подготовка продукта

- Тщательно перемешать перед применением
- Материал разных партий перемешать вместе, если разные партии применяются для одного и того же объекта
- Не добавлять растворители, разбавители, преобразователи, масла, не смешивать с органоразбавляемыми колорантами или с красками

Оборудование для нанесения

Наилучшие результаты получаются при использовании короткошерстного валика, дающего ровный слой. Очистка инструмента производится только водой сразу после использования.

Руководство по применению

- Нанесите 1 слой базового покрытия короткошерстным валиком и дождитесь высыхания (8 часов) до применения Shimmer Perla
- Перемешайте Shimmer Perla тщательно перед использованием и во время использования.
- Используйте короткошерстный валик и поддон для краски
- Работайте участками по 1 метру, медленно двигая валиком вверх и вниз по стене. Не наносите слишком толстым слоем. Заканчивайте окраску одной стены целиком до перерыва в окраске.
- Сушка до отлипа: 1-2 часа. Эта краска требует 2 слоя, выдержка 4 часа до 2-го слоя (больше при влажных условиях)
- Для предотвращения следов валика и пятен наносите второй слой, двигая валиком всегда в одном направлении от верха вниз или наоборот.
- Используйте кисть для окраски вокруг углов, осветительной арматуры и в узких местах.
- Удалите максимально краску с инструмента перед мытьем в теплой воде
- Финишное покрытие можно мыть через 10 дней. Мойте бережно тряпкой от пыли.

Данные по нанесению

Не нужно. При необходимости 5% водой.
7.-10 кв.м./литр (± 10%)
В зависимости от выбранного цвета и пористости поверхности расход может меняться
До отлипа: 4 - 6 часов
До полного отверждения: 7 - 10 дней (время сушки может меняться в зависимости от температуры среды, влажности, типа подложки и толщины пленки).

Ремонт и отделка

Слегка загрязненные поверхности можно осторожно мыть мягкими нейтральными очистителями. Избегайте щелочные и/или спиртовые моющие средства. Въевшаяся грязь, пятна, которые невозможно удалить стандартными методами равно как поврежденные области, должны быть перекрашены.

Примечания и устранение неполадок

- Влажная поверхность выглядит более светлой и текстурированной, чем сухая пленка. Большинство дефектов пленки вызвано неправильным методом нанесения.
- Вариации цвета: на это может влиять неправильный расход или цвет базового покрытия. Отличие от утвержденного образца может быть также вызвано использованием продукта из разных партий (цвет может немного изменяться от партии к партии)