



## Техническое описание



# Stucco Antico Dorè

Лессирующее декоративное интерьерное покрытие на акриловой основе для создания эффекта «медовый оникс».

## Основные характеристики

---

**Тип продукта:** Применяется в качестве финишного слоя для акриловой венецианской штукатурки или систем серии PLASMA 3D. Высокоустойчивое к истиранию и повышенной влажности, что позволяет применять его для декора стен и потолков в ванных комнатах и бассейнах, а также в зонах прямого попадания воды - душевых. Материал позволяет легко добиться эффекта оникса, благодаря своим качествам и свойствам глубины рисунка.

**Применение:** Подходит для внутренней отделки классических интерьеров и в современном дизайне. Помимо этого, материал применим в том же качестве и для серии напольных покрытий PLASMA 3D. Колеруется. Готов к применению. При необходимости разбавляется водой до 5%.

## Нанесение

---

**Подготовка поверхности:** выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов после её полного высыхания устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 1-2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER базового цвета с интервалом 5-6 часов.



## Нанесение материала

### Методы нанесения:



*Вспомогательный шпатель или венецианской кельмой из нержавеющей стали.*

После высыхания подложки нанесите 2 слоя акриловой венецианской штукатурки или PLASMA 3D согласно техническим рекомендациям, не полируя. Затем, с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали, нанесите очень тонким слоем (практически «на сдир») сам финишный материал в качестве третьего слоя тем же методом, что и венецианская классическая штукатурка. Затем отполируйте поверхность для достижения желаемого блеска. В системах серии PLASMA 3D через 24 часа необходимо нанести рекомендованный защитный лак. Для получения водоотталкивающего эффекта на акриловых покрытиях через 5-6 дней можно нанести слой воска Specchio Cera.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина покрытия:	0,5 - 1 mm.
Высыхание на касание:	2 - 4 ч.
Межслойное высыхание:	8 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

## Колерование



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

## Технические характеристики

---

Удельный вес:	1,7 - 1,8 Kg/l.
Вязкость:	сПз
pH:	7 - 8
Твердая масса:	72%
Теоретический расход:	8 - 9 м <sup>2</sup> /кг.
Цвет:	карта цветов
Внешний вид:	Глянцевый мрамор или оникс
Фасовка:	1 кг.

## Хранение

---



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C