



Техническое описание



Dorotea Silver/Gold

Перламутровое текстурное покрытие с отливом золота или серебра.

Основные Характеристики

Тип продукта: Декоративное покрытие DOROTEА (ДОРОТИ) создано для интерьеров, требующих большого шарма. Мы предлагаем на Ваш выбор две основные базы - серебряная или золотая, которые позволяют получать холодные или теплые оттенки, с мягким отражающим металлическим эффектом.

Использование: Учитывая элегантность внешнего вида материала, DOROTEА идеально подходит для защиты и отделки интерьеров в современном и классическом стилях. Рекомендуем для вилл, отелей, банков и офисов.

Нанесение

Подготовка поверхностей:



- Тщательно очистите поверхность (стены или гипсокартон), которая будет декорироваться с помощью абразивной бумаги.
- Подготовьте поверхность под покраску с помощью финишной шпатлевки в Flystuk.
- Через 12 часов после ее полного высыхания, ошкурьте поверхность для устранения явных дефектов и неровностей (P120 – P150 рекомендуемый тип наждачной бумаги).
- После чего нанесите 1 слой виниловой грунтовки FISSAMUR (разведя ее предварительно 1:3 водой).
- Через 4 - 5 часов после нанесения грунтовки нанесите 2 слоя подложки на основе кварца MAXIFOND с интервалом 5 - 6 часов. Цвет подложки может быть белый и или на один оттенок ниже выбранного цвета для декора.

Способы нанесения

Методы нанесения:

Испанская кисть, резиновая губка или декоративная варежка: Материал готов к использованию. При необходимости можно разбавить водой на 5%.



- Через 5 - 6 часов после нанесения подложки, с помощью декоративной варежки или испанской кисти нанесите 1 слой DOROTEА, перекрестными мазками в хаотичном порядке и распределите материал таким методом по всей поверхности.
- После 4 -6 часов высыхания первого слоя, нанести второй слой тем же способом, что и первый, до достижения желаемого эффекта.

Внимание: Материал может использоваться как декоративный финишный слой с защитными свойствами материала EFFETTO CERATO.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 - 50 mm.
Высыхание на касание:	4-6 ч.
Межслойное высыхание:	12 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колеровка



- Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 1,1 - 1,2 кг/л.
- Вязкость: cПз
- pH: 7 -8
- Твердая масса: 40%
- Производительность: 8 -10 м² /л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: металлизированный полуглянцевый воск
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14 л.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

www.loggia-decor.ru