



Техническое Описание



Marmo Romano

Интерьерное фактурное минеральное декоративное покрытие с акриловыми добавками, эффектом античного мрамора или травертина.

Основные Характеристики

Тип материала: MARMO ROMANO декоративное покрытие на основе известкового молочка и большого содержания натурального измельченного мрамора, и кварцевого песка. В его состав также входят неорганические пигменты, специальные добавки и инертные минералы. Данный материал дает возможность с легкостью воссоздать поверхность, облицованную натуральным мрамором времен Римской Империи. Он обладает отличной стойкостью в условиях агрессивных сред индустриальной и морской зон, а также к воздействию ультрафиолетовых лучей и образованию плесени.

Применение: Рекомендован для использования как в интерьерах, так и экстерьерах, зонах с повышенной проходимостью, офисах, квартирах и виллах, бассейнах и т.д., создавая при этом престижный античный или современный декор.

Подготовка


Подготовка поверхности: Для интерьерного использования : Перед нанесением Marmo Romano необходимо подготовить поверхность надлежащим образом (под покраску) с помощью шпатлевки Flystuk, после чего, ошкурьте поверхность с помощью наждачной бумаги типа P120 - P150. Далее нанесите акриловый грунт Fissacril в 1 слой, разбавленный водой в соотношении 1:1/1:4. Через 4-5 часов нанесите 1 слой подложки на основе кварца FOND PLUS.



Для Экстерьерного использования : Нанесите 1 слой акрилового грунта Fissacril разбавленного водой в соотношении 1:1 / 1:4. Через 4-5 часов после нанесения грунта, нанесите 1 слой Quarzo Liscio (D/A) или Luce di Stelle Primer (D/A) для придания поверхностям более высокую степень адгезивности. В местах более экстремальных погодных условий, рекомендуем в качестве грунта и защитного слоя (финиша), использовать специальный материал (пропитку) Isolante Silossanico.

Нанесение материала

Методы нанесения: *Венецианская кельма из нержавеющей стали:* Продукт готов к использованию. Если есть необходимость, на Ваш взгляд, то можно добавить 5% воды.



Нанесите 1 слой материала Marmo Romano с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали, с толщиной слоя около 1,5:2 мм. Затем, не дожидаясь высыхания, с помощью специального инструмента Hellenica buffer, создайте бороздки вертикального или горизонтального направлений. Пока материал не высох, можно нанести второй слой, чтобы получить большую толщину. Как только поверхность начнет подсыхать, пригладьте ее с помощью той же кельмы, чтобы устранить излишнюю рыхлость созданных ранее бороздок и придать поверхности античный эффект. Для получения эффекта прожилок натурального камня, используйте кончик кельмы.

Финишный слой MARMO ROMANO с дополнительно колерованным эффектом:

Спустя 24 часа с момента нанесения Marmo Romano, Возможно нанесение 1 слоя of Effetto Tamponato **Silossanico** (Матовый эффект) или Effetto Tamponato **Cerato** (глянцевый эффект) с целью защиты поверхности и придания ей дополнительного цветового эффекта. Наносить можно валиком, губкой или испанской широкой кистью (зависит от выбранного вами эффекта).

Финишный слой MARMO ROMANO только для защиты (прозрачный):

Для того, чтобы защитить поверхность Marmo Romano от влаги, и сохранить прежний цвет и вид, рекомендуем использовать материал PELLE DI LUNA TRASPARENTE, который наносится в 1 слой валиком и не колеруется(в базовом цвете).

Температура нанесения:	+10 - +36°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,5 - 2 мм.
Высыхание на касание:	2.-4 ч..
Межслойное высыхание:	24 ч.
Полное высыхание:	20 - 25 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колеровка



Продукт можно колеровать согласно системе L'ANGELO OX или иными оксидными колорантами других производителей.

Перед применением рекомендуем перемешать материал в банках между собой, для получения более равномерного цвета при нанесении продукта.

Технические Характеристики

Удельный вес:	1,7 - 1,8 кг/л.
Вязкость:	сПз
рН:	12 - 14
Твердая масса:	75%
Расход:	1,5- 2 mq/Kg
Цвет:	Pelle di luna
Степень глянца:	мраморный глянец
Объем упаковки:	25 кг.

Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.

После использования остаток продукта может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

www.loggia-decor.ru