

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
16.12.2019

## **FACADE AQUA WOOD PRIMER**

### **ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ**

### **ТУ 20.30.22-112-93296022-2019**

<b>ТИП</b>	Водоразбавляемая антисептирующая грунтовка глубокого проникновения на основе водной дисперсии алкидного сополимера.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для наружных и внутренних работ по древесине, обработки и защиты от вторичного биозаражения всех видов деревянных изделий и конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Допускается применение грунтовки в качестве средства межоперационной защиты древесины на срок до 6 месяцев при условии хранения деловой древесины под навесом. Загрунтованные поверхности окрашивать масляными, алкидными или акриловыми лакокрасочными материалами. Не применять в теплицах и помещениях для домашних животных.

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТ!**

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Норма расхода</b>	(4 – 6) м <sup>2</sup> /л в один слой на пиленые поверхности, (8 – 10) м <sup>2</sup> /л в один слой на строганные поверхности.
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	(4 – 6) %
<b>Плотность</b>	(1,0 – 1,1) г/см <sup>3</sup>
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Кисть, пневматическое распыление, малярная щетка.
<b>Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С по ГОСТ 19007, не более</b>	Не нормируется.
<b>Нанесение следующего слоя</b>	Материал полностью впитывается в древесину, не образует пленку. Поверхностную окраску выполнять через 24 часа.
<b>Блеск покрытия</b>	Не нормируется.
<b>Цвет</b>	После высыхания - бесцветная.
<b>Хранение и транспортирование</b>	При температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Пластмассовые ведра 3 л, 10 л.

**см. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатывать только ранее неокрашенную древесину. При ремонтном окрашивании старые покрытия удалять полностью, поверхность предварительно шлифовать. Удалить пыль, грязь и плесень, при необходимости применить saniрующие препараты серии «Rensa». Древесину, обработанную ранее антисептирующими и огнезащитными составами, окрашивать с предварительной проверкой материалов на совместимость
<b>Условия при грунтовании</b>	Поверхность должна быть сухой и чистой, влажность древесины не более 20%. Температура поверхности, грунтовки и воздуха - быть выше +5°C, относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и определения практического расхода.
<b>Грунтование</b>	Грунтовку нанести в один слой кистью, щеткой, распылением. Торцы бревен и досок обработать дважды с промежуточной сушкой не менее 1 часа. На правильно загрунтованной поверхности не должно быть видимой блестящей пленки.
<b>Состав</b>	Вода, водная дисперсия алкидного сополимера, фунгицид, тарный консервант, пеногаситель.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищать водой.
<b>Охрана труда</b>	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы, слизистые оболочки и верхние дыхательные пути. При выполнении работ надеть защитные очки и перчатки, при нанесении распылителем - респиратор, обеспечить достаточное проветривание. При попадании краски в глаза немедленно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу смыть водой.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Проливы локализовать. Руководствоваться местным законодательством.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, <a href="http://командор.рф">http://командор.рф</a>

---

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит рекомендательный характер.

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления.

Актуальные документы находятся на сайте <http://командор.рф>

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.

---