



eskaro

Жизнь полна красок



Sympatia

Глубокоматовая краска для потолков с замедленным временем высыхания

- ✓ Безупречный результат - потолок без полос
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Гладкое белое покрытие



Описание

| | |
|-------------------------------|---|
| Свойства | <p>Водоразбавимая краска для потолков.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Прекрасно укрывает. ✓ Образует белое глубоко матовое покрытие. ✓ Замедленное время высыхания дает возможность дольше обрабатывать окрашиваемую поверхность - тщательно раскатывать краску и корректировать нанесение. ✓ Края полос «не схватываются», что позволяет получать равномерное покрытие без видимых стыков. ✓ Почти без запаха. ✓ Подходит аллергикам и чувствительным людям ✓ Краска класса M1 - выделяет в воздух помещения минимальное количество вредных веществ. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <30 г/л</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • глубокоматовая (около 2) по EN 13300. • группа 6 по RYL 2012. <p>Износостойкость:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 класс по EN 13300 (ISO 11998). • 311 группы малярных правил по RYL 2012 <p>Класс нагрузки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RL 01 Слабые нагрузки и низкие требования в сухих помещениях по RYL 2012 |
| Назначение | Первичная и ремонтная окраска потолков в жилых и общественных помещениях с нормальной влажностью. Рекомендуется при окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха), а также при окраске больших площадей с особенностями освещения (длинные коридоры, боковое освещение). |
| Типы поверхностей под окраску | Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, газобетона, гипсокартонных плит; зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности. |
| Стандарты и знаки качества | ✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости. ✓ RYL – кодекс практического строительства, распространенный на территории ЕС; описывает ЛКМ, используя общепринятые стандарты, для соблюдения надлежащего качества в строительстве. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. ✓ Знак «Eesti Allergialit tunnustab» (Союз Аллергии Эстонии одобряет) присваивается продуктам, которые являются безопасными, достоверными, не содержат ароматических или общих раздражающих веществ или веществ, вызывающих повышенную чувствительность, и помогают уменьшить содержание загрязняющих веществ в воздухе помещений и которые подходят людям с чувствительной кожей или людям, страдающим аллергическими заболеваниями |
|--|--|

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Подготовка поверхности перед окраской | Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от непрочного и отслаивающегося материала, грязи, жира и пыли. Старую меловую побелку следует полностью удалить. Прочные алкидные подложки зашлифовать до матовости, пыль тщательно удалить. Сильно загрязненные или жирные поверхности промыть EasyClean (или 3-5%раствором соды, затем ополоснуть водой) и высушить. Неровности, трещины и выбоины заделать шпаклевкой FINE FILLER. Для окончательного выравнивания поверхности рекомендуем использовать шпаклевку FINE-PRO FILLER. Неравномерно впитывающие или пылящие поверхности перед покраской обработать составом AQUASTOP. |
| Нанесение | Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1- 2 слоя валиком (с длиной ворса 10-14 мм), безвоздушным распылителем (сопло 0,017 – 0,021") или кистью при температуре 10..25°C и относительной влажности не выше 80%. При нанесении безвоздушным распылением допускается разбавление водой до 6% по объему. |
| Цвет | Белый. |
| Расход | 8-12 м²/л (на каждый слой). |
| Время высыхания | Для второго слоя - 1 ... 2 часа, полное высыхание - 4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65%. |
| Рабочие инструменты | Валик с длиной ворса 10-14 мм, безвоздушный распылитель (сопло 0,017 – 0,021"), кисть |
| Очистка инструментов | По окончании работ промыть водой с мылом. |
| Состав | VAE сополимер, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. |

Информация

| | |
|---------------------------|---|
| Морозостойкость | Не является. |
| Гарантийный срок хранения | 2 года в плотно закрытой таре температуре +5...35°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5°C до +35°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности | В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей №1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергическую реакцию. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой знаком CE. При распылении использовать спецодежду, респиратор и защиту глаз, работать в вентилируемом помещении. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду. Избегать необоснованного риска. |
| Утилизация | Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Объем/масса | 0,95 л - 2,85 л – 4,75 л - 9,5 л - 19 л. |

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts