




LOGGIA
industria vernici

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПЕРЕСМОТР: 18 ноября 201

0.53



Liquid Stone

Декоративное финишное покрытие, придающее покрытию максимальное сходство с натуральным мрамором.

Основные характеристики

Тип продукта: Декоративное финишное покрытие на основе натуральной мраморной пыли, пчелиного воска и специальных стабилизирующих добавок. Придаёт покрытию максимальное сходство с натуральным мрамором, полированный полуматовый эффект, а также защиту от воды и грязи.

Применение: Применяется в качестве финишного слоя для декоративного материала Marmo Romano. Отделка с полуматовым эффектом для нанесения на декоративное покрытие Marmo Romano. Liquid stone дает разные оттенки и защищает декоративное покрытие. Колеруется. Комбинируя цвета между собой, можно повторить натуральный полированный мрамор любого происхождения и расцветок. Воск в составе материала позволяет применять его в помещениях с повышенной влажностью. Готово к применению. При необходимости допускается разбавление водой.

Нанесение краски

Подготовка поверхности: Выровнять поверхность с помощью шпатлевки FLYSTUCK.



Через 12 часов, после ее полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции.

Через 4-5 часов нанести 1 слой подложки на основе кварца FOND PLUS. Через 5-6 часов нанести 1 слой MARMO ROMANO толщиной 1,5-2 мм. Не дожидаясь высыхания, с помощью специального инструмента Hellenica buffer создайте бороздки. (Для получения дополнительной информации смотреть технические характеристики покрытия Marmo Romano).



Технические указания по нанесению

Способы нанесения: *шпателем из нержавеющей стали:* Готов к использованию. после высыхания Marmo Romano с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали нанесите на поверхность 1-2 слоя Liquid Stone. При разноцветном исполнении слои следует наносить один за другим, максимально тонким слоем. Каждый слой сразу после нанесения обязательно полируется с помощью стальной венецианской кельмы, что необходимо для проявления глубины прожилок натурального мрамора. При экстерьерном нанесении или в зонах с повышенной влажностью необходима дополнительная защита восковым средством Specchio Cera или Rain Protex.



Температура нанесения	+5 - +35	°С
Относительная влажность:	< 85%	
Толщина готового покрытия:	0,5 - 1	мм. один слой
Высыхание на касание	2 - 4	ч.
Межслойное высыхание:	8	ч.
Полное высыхание:	24	ч.
Рекомендации по очистке:	водой	

Технические свойства

Плотность:	1,6	кг/л.
Вязкость:		сПз
рН:	7 - 8	
Сухая масса:	72%	
Расход:	7 - 8	м.кв./кг.
Цвет:	белый	
Уровень блеска:	полуматовый	
Размер упаковки:	1 - 5 - 25	кг.

Хранения



Состав в не вскрытой оригинальной упаковке имеет срок хранения не менее 24 месяца в сухом прохладном месте.

После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Спецификация изделия

Декоративное покрытие полированное, нанесение шпателем. Подготовка поверхности с одним слоем изолирующего материал FISSACRIL и двух Primer Acrilico. Нанесение двух слоев Liquid Stone в количестве, предусмотренном для получения сухой пленки соответствующей толщины.. Все действия должны выполняться в соответствии с нормами применения, стоимость € за м.кв., включая материал и монтаж.

Предостережения

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее, такие указания и рекомендации не могут являться гарантией для мастера, по нанесению декоративного покрытия, поскольку условия применения продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому рекомендуется удостовериться в пригодности продукта в каждом конкретном случае, проведя предварительные испытания.

Логгия Индустрия Верничи С.р.л. Вул. Колле ди Альба ди Леванте – 04016 Борго Сан Донато – Сабаудия (ЛТ) – ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Компания сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по системе менеджмента качества UNI EN ISO 9001-2000.