



Техническое описание



Stucco Oro Nuance

лессирующее декоративное интерьерное покрытие на акриловой основе для создания эффекта «золотой мрамор».

Основные характеристики

Тип продукта: Высокоустойчивое к истиранию и повышенной влажности, что позволяет применять его для декора стен и потолков в ваннх комнатах и бассейнах, а также в зонах прямого попадания воды - душевых. Придает поверхности эффект драгоценного камня с глубиной натурального мрамора.

Применение: Применяется в качестве финишного слоя для акриловой венецианской штукатурки или систем серии PLASMA 3D. Материал применим для серии напольных покрытий PLASMA 3D. Подходит для использования как в классических, так и в современных интерьерах. Колеруется. Готово к применению.



Нанесение

Подготовка поверхности: выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов после её полного высыхания устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4 - 5 часов нанести 1 - 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER базового цвета с интервалом 5 - 6 часов.



Нанесение материала

Metodi applicativi:



Шпатель вспомогательный или венецианская кельма из нержавеющей стали.

после высыхания подложки нанесите 2 слоя акриловой венецианской штукатурки или PLASMA 3D согласно техническим рекомендациям, не полируя. Затем, с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали, нанесите очень тонким слоем (практически «на сдир») сам финишный материал в качестве третьего слоя тем же методом, что и венецианская классическая штукатурка. Затем отполируйте поверхность для достижения желаемого блеска. В системах серии PLASMA 3D через 24 часа необходимо нанести рекомендованный защитный лак. Для получения водоотталкивающего эффекта на акриловых покрытиях через 5 - 6 дней можно нанести слой воска Specchio Cera.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина покрытия:	0,5 - 1 мм.
Высыхание на касание:	2 ч.
Межслойное высыхание:	4 – 6 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колерование



- Состав может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,7 - 1,8 kg/l.
Вязкость:	
pH:	7 - 8
Твердая масса:	72%
Теоретический расход:	8 - 9 mq/kg.
Цвет:	карта цветов
Внешний вид:	Золотая вуаль
Confezioni:	1 кг.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C