



## Эмаль «ПФ-115» DecoTech (ДЕКОТЕК)

**Тип** Универсальная глянцевая алкидная эмаль ДЕКОТЕК ПФ-115 для наружных и внутренних работ.

**Область применения** Эмаль ДЕКОТЕК ПФ-115 предназначена для окраски наружных и внутренних металлических, бетонных, деревянных и древесно-стружечных поверхностей. Применяется для окраски металлоконструкций, лодок, вывесок, мебели, дверей, оконных переплетов, стен, потолков, полов, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию в жилых, торговых, складских помещениях, подвалах, балконах, гаражах, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Эмаль обладает высокими механическими свойствами, ударопрочностью, стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды и перепадам температур. Содержит противокоррозионные модификаторы и пигменты, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |
|--|--|
| <b>Расход</b>  | 6 – 12 м <sup>2</sup> /л в один слой в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения.   |
| <b>Сухой остаток</b>   | Около 50 %   |
| <b>Плотность</b>   | Около 1,1 кг/л   |
| <b>Разбавитель</b>   | Уайт-спирит  |
| <b>Способ нанесения</b>  | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить уайт-спиритом до 10% по объему.   |
| <b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b> | Время высыхания 1 слоя 8-24 часа в зависимости от цвета. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Блеск</b>  | Глянцевый  |
| <b>Цвет</b>   | Готовые цвета близкие к эталонным под каталог RAL: шоколадно-коричневый (под RAL 8017), серый (под RAL 7040), синий (под RAL 5005), ярко-красный (под RAL 3020), черный (под RAL 9005), голубой (под RAL 5012), бежевый (под RAL 1001), желтый (под RAL 1023), ярко-зеленый (под RAL 6002), белый. |
|   |    |
| <b>Стойкость к мытью</b>  | Выдерживает воздействие моющих средств на активно эксплуатирующихся поверхностях, требующих частой влажной уборки.   |
| <b>Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)<sup>0</sup>С, ч, не менее</b> | 48 часов без изменений   |
| <b>Химстойкость</b>   | Выдерживает воздействие уайт-спирита, масел, растворов солей, спирта.  |
| <b>Термостойкость</b>   | 120 <sup>0</sup> С сухого тепла.   |
| <b>Хранение</b>   | Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.<br>Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.                  |
| <b>Тара</b>   | 0,8 л. (0,9 кг); 2,5 л. (2,8 кг); 10 л. (10 кг); 20 л. (20 кг).  |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, ржавчины и других загрязнений. Новые бетонные поверхности окрашивать не ранее чем через 1 месяц. Новые металлические поверхности обработать антикоррозионной грунтовкой <b>ДЕКОТЕК ГФ-021</b> .<br>С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать металлические поверхности - антикоррозионной грунтовкой <b>ДЕКОТЕК ГФ-021</b> . |
| <b>Условия при окраске</b>    | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура эмали, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.   |
| <b>Окраска</b>                | Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.  |
| <b>Очистка инструментов</b>   | Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.   |
| <b>Меры предосторожности</b>  | Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.<br>Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.  |