

Temaprime EUR

ТИП Быстровысыхающая, однокомпонентная алкидная

грунтовка, содержащая противокоррозионные пигменты

Область применения Применяется в качестве грунтовки в алкидных системах для стальных поверхностей, подвергающихся

атмосферным воздействиям.

Идеально подходит, в особенности, для грунтования поверхностей в сборочных цехах и на скоростных

окрасочных линиях.

Можно применять также без покрывной краски для окраски стальных конструкций, эксплуатированный в

сухих помещениях.

Продукт имеет MED-сертификат (Европейская директива морского оборудования) № VTT-C-11500-15-

16 и может применяться для поверхностей внутри

помещения судов.

Характеристики Рекомендуется для окраски стальных каркасных и

несущих конструкций, а также для различных машин и

оборудования, и прочих стальных поверхностей.



Сухой остаток по

объему (%)

51±2% (ISO 3233)

Сухой остаток по массе

(%)

70 ±2%

Плотность (кг/л) 1.3 кг/л

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
Мокрый/один слой	Теоретическая толщина сухой пленки	
80мкм	40мкм	12.7 м2/л
120мкм	60мкм	8.5 м2/л

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта

Время высыхания

Толщина сухой пленки 50 мкм	+10°C	+23°C	+35°C
Сухая от пыли, спустя	40 мин	20 мин	10 мин
Сухая на отлип, спустя	1½ ч	40 мин	30 мин
Межслойная выдержка	1½ ч	40 мин	30 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Блеск Матовый

Цвет Красный железоокисный (TVT 4000), серый (TVT 4001).

Колеруется по системе Temaspeed.





Temaprime EUR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Удалить соответствующим способом загрязнения, соли, смазочный материал и масло.(ISO 12944-4)

> Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2. Небольшие поврежденные участки обработать стальной щеткой до степени St2 (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.

> Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4).

Рекомендуемые грунтовки

Temaprime EUR.

Рекомендуемые финишные покрытия

Условия при нанесении

Temalac AB 70, Temalac AB MIO, Temalac FD 20, Temalac FD 50, Temalac FD 80, Temalac ML 90, Fontelac QD 80.

Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха.

Нанесение

Безвоздушным распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении распылением краску можно разбавить на 0-15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120 – 180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции.

Разбавитель

Thinner 1006, Thinner 1053

Очистка инструментов

Thinner 1006, Thinner 1053

лос

Содержание Летучих Органических Соединений – 440 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 15 % по объему – 495 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Только для промышленного и профессионального применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительн производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.