



## Euro Matt 3 - Евро Матт 3 интерьерная краска для стен и потолка

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | Водоразбавляемая краска для стен и потолка                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Область применения | Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. |
| Объекты применения | Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях.                                                                                                                                                                                                                                                         |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базис                                       | А и С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цвета                                       | Колеруется в пастельные и насыщенные оттенки по каталогу цветов «Тиккурила Симфония». База А может также использоваться в качестве белой краски.                                                                                                                                                                                               |
| Степень блеска                              | Глубоко матовая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Расход                                      | 10-12 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности;<br>7-9 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.                                                                                                                                                                                                                     |
| Тара                                        | 0,9 л, 2,7 л, 9 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Разбавитель                                 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Способ нанесения                            | Наносится валиком, кистью или распылением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Время высыхания                             | Время высыхания при 20±2С и относительной влажности воздуха 65±5% - 2 часа перед нанесением следующего слоя.<br><br>Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.                                                                                                                                                 |
| Стойкость к мытью                           | Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств (2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2. |
| Сухой остаток                               | около 53% в зависимости от цвета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Плотность                                   | около 1,2 - 1,6 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Хранение                                    | Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.                                                                                                            |
| Сертификат соответствия                     | <a href="#">Сертификат соответствия</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Свидетельство о государственной регистрации | <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сертификат пожарной безопасности            | <a href="#">Пожарный сертификат</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



## Euro Matt 3 - Евро Матт 3 интерьерная краска для стен и потолка

### Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой Euro Primer. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством Maalipesu, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Euro Filler. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, грунтовать грунтовкой Euro Primer.

### Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в два слоя.

### Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью средства для очистки малярных инструментов Pensellipesu.

### Уход

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски: очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой поролоновой губки. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 месяц. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

### Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС

Евро Мат 3 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

## ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением



## Euro Matt 3 - Евро Матт 3 интерьерная краска для стен и потолка

продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

