

## Maxi





### Технические данные

Связующее	Дисперсия сополимера
	винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	73%
Плотность	1,75 кг/л
Величина зерна	<0,1 MKM
Время высыхания для шлифования	2-4 часа
Цвет	Белый
Расход на один слой	До 3 м²/л
Срок и условия хранения	1 год при t° от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

# Мелкозернистая финишная шпатлевка

- Полностью готова к применению
- Легко наносится и шлифуется
- Обладает высокой эластичностью и долговечностью
- Не имеет резкого запаха
- Имеет высокую прочность финишного слоя

#### Описание

Традиционная мелкозернистая финишная водорастворимая шпатлевка на базе доломита. Готова к использованию. Легко наносится. Быстро сохнет. Обладает отличной адгезией к поверхности. Легко шлифуется. Дает незначительную усадку. Наносится тонким слоем. Подходит как для шпатлевания отдельных мест, так и для сплошного шпатлевания. Не имеет резкого запаха. Наряду с универсальной грунтовкой **Bindo Base** и воднодисперсионными красками **Bindo** входит в систему покрытий **Dulux PROF**.

#### Область применения

Для внутренних работ. Подходит как для сплошного шпатлевания, так и для частичного заполнения небольших неровностей, углублений, трещин, швов, других дефектов поверхности. Рекомендуется для применения на большинстве минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартоне, в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

### Особенности применения

Рекомендуется наносить в несколько слоев. Толщина одного слоя не больше 3 мм. Суммарная толщина всех слоев до 5 мм при температуре от  $+5^{\circ}$ C до  $+30^{\circ}$ C, относительной влажности воздуха <80%.

#### Состав

Наполнитель: доломит с диаметром частиц <0,1 мкм. Связующее: дисперсия сополимера винилацетата и этилена. Разбавитель: вода.

#### Разбавление

Для частичного шпатлевания разбавление не требуется. Для сплошного шпатлевания при необходимости можно добавить 5-10% воды по объему для улучшения легкости нанесения.





