

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1 12.03.2016

Страница 1 из 2

AQUATOR 2600-66

Покрyтия для нанесения методом распыления

AQUATOR 2600-66 – Водоразбавляемое промышленное покрытие для древесины мягких пород. Предназначено для наружного применения (покраска окон и дверей).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующий материал:	синтетический.
Летучие органические вещества (ЛОВ):	См. паспорт безопасности.
Теоретическая укрывистость:	3-4 м ² /л
Цвета:	База Т (прозрачная).
Степень блеска (60°):	35

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:	Древесина должна быть очищенной от пыли и других загрязнений. Влажность древесины: рекомендуемая – 13 %, максимальная – 15 %.		
	Древесина мягких и нестойких твёрдых пород, используемая для наружных конструкций, должна быть либо пропитана в вакууме (мягкая древесина), либо обработана консервантом.		
Способ нанесения:	безвоздушное или комбинированное распыление ручным или автоматическим оборудованием.		
Условия нанесения:	Материал поставляется готовым к использованию. Перед использованием хорошо перемешать.		
	Толщина плёнки:	250-300 мкм (в мокром виде)	
	Оптимальная температура материалов и окружения: Оптимальная влажность воздуха:	18-22 °С около 50 %	
Нанесение:	<u>Сопло</u> безвоздушное плоское 0,28 мм	<u>Давление</u> 100-110 бар	<u>Воздушная поддержка</u>
	комбинированное плоское 0,28 мм	80-100 бар	1,0-1,5 бар
Обработка системы:	Применяется на участках, обработанных промежуточной покраской, с хорошей наполняющей способностью.		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1 12.03.2016

Страница 2 из 2

AQUATOR 2600-66

Время высыхания: При 20 °С и отн. влажности 50 %:

на ощупь: 2-3 ч
Под шлифовку / для нанесения следующего слоя: 3-4 ч

Время высыхания можно сократить путём использования специальных систем принудительной сушки. Приводится приблизительное время высыхания, которое зависит от качества древесины, температуры, влажности, вентиляции и толщины слоя.

Очистка: Оборудование очищается водой.

**ГИГИЕНА И
БЕЗОПАСНОСТЬ**

См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: 3, 10, 20, 120 и 1.000 l

Хранение: Материал должен храниться при температуре выше 5 °С. Срок годности материала в неоткрытом контейнере см. на этикетке. После использования контейнеры требуется плотно закрывать.

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.